


## 1. DESCRIÇÃO

**CJI EP PRIMER W / OIL PAINT** é uma imprimação seladora que retém a umidade ou o vapor d'água nas camadas inferiores do substrato de concreto, eliminando as falhas de aderência e o destacamento dos revestimentos e pinturas superficiais ocasionados pelo fenômeno de osmose ou pela presença de elevada umidade superficial em pisos de concreto.

## 2. PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- Superfícies contaminadas com óleos Ou graxas;
- Áreas úmidas sujeitas a osmose;
- Interface entre substratos novos;
- Selamento de concreto verde;
- Outros.



## 3. VANTAGENS DO PRODUTO

- Excelente promotor de aderência;
- Corrige pequenas imperfeições e porosidades do substrato;
- Facilidade e rapidez na aplicação;
- Previne a saída de gases da microporosidade do concreto;
- Elevada força adesiva;

## 4. EMBALAGEM DO PRODUTO

**CJI EP PRIMER W / OIL PAINT** é fornecido em conjuntos de 5kg, separado em 2 componentes:

**Componente A** – Base;

**Componente B** – Endurecedor;

Nota: Não fracionar, adicionar ou subtrair a quaisquer componentes. Sempre misturar o conjunto completo.

## 5. ARMAZENAGEM

Armazenar em local coberto, isento de umidade e ventilado, sobre paletes em temperatura entre 10°C a 30°C. Nunca armazenar o produto em locais externos (mesmo com a utilização de lonas plásticas), ou locais com grandes variações de temperaturas.

O armazenamento em temperaturas abaixo de 20° C poderá acarretar alteração na viscosidade do material de forma gradativa, diminuindo assim sua capacidade de fluidez, de forma a dificultar a aplicação e o alastramento.

## 6. VALIDADE

Armazenado nas embalagens originais invioladas, a validade do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenamento.

## 7. PARÂMETROS TÉCNICOS

### 7.1 Características Mecânicas e Físicas

Ensaio (a 25°C)	CJI EP PRIMER W / OIL PAINT
Base Química	Epóxi
Massa Específica da Mistura	1,050 g/cm <sup>3</sup> ± 5%
Tempo em Aberto da Mistura (Pot-life)	≥ 40 minutos
Resistência a Aderência (7 dias)	≥ 2,15 MPa
Temperatura Constante de Trabalho	0°C a 55°C
Intervalo entre demãos	12h a 24h
Cura Final	7 Dias

Nota: As propriedades físico-químicas foram obtidas a partir de ensaios em ambientes controlados em laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes de fatores ambientais.

## 8. CONSUMO E RENDIMENTO MÉDIO TEÓRICO

$$\text{Consumo (Kg/m}^2\text{)} = (\text{espessura (mm)} \times \text{densidade(g/cm}^3\text{)})$$

Espessura (micras)	Consumo	Rendimento/Conjunto
238	250g/m <sup>2</sup>	≈20 m <sup>2</sup>
333	350g/m <sup>2</sup>	≈14,2 m <sup>2</sup>
476	500g/m <sup>2</sup>	≈10 m <sup>2</sup>
667	700g/m <sup>2</sup>	≈7,1 m <sup>2</sup>

- (1) O consumo mínimo recomendado é de 250g/m<sup>2</sup> por demão.
- (2) Para o cálculo de rendimento foi considerado o conjunto de 5Kg.
- (3) As referências acima foram obtidas através de ensaios, realizados em ambiente controlado, e superfícies planas em perfeitas condições. Condições de obras, rugosidades e imperfeições em substratos de concreto ou irregulares, podem proporcionar consumos e rendimentos diferentes dos dados obtidos em laboratório.

## 9. INSTRUÇÕES DE USO

### 9.1 Condições do ambiente

O ambiente deve ter temperaturas compreendidas entre 15°C e 30°C, umidade relativa do ar inferior a 75%. Estar totalmente isolado, evitando a possível contaminação por material pulverulento ou por ação de insetos.

## 9.2 Condições do substrato

O substrato deve estar livre de patologias estruturais, tais como: fissuras, empenamento, recalque e ter resistência ao arrancamento superior a 1,5MPa (NBR 14050). A temperatura do substrato deve estar compreendida entre 15°C e 35°C. A umidade e grau de contaminação devem ser verificados através do teste padrão da lona plástica conforme ASTM D4263, ou placa teste realizada “*in loco*”.

Temperaturas do substrato abaixo de 20°C acarretarão alteração da viscosidade do material diminuindo sua capacidade de fluidez, dificultando a aplicação e o tempo de cura.

Em pisos recém concretados, deve-se aguardar, no mínimo, 3 dias de cura para aplicação do primer. Superfícies lisas de concreto devem ser polidas, de forma a obter-se uma superfície íntegra e de porosidade aberta. Películas de cura química, pinturas existentes e endurecedores de superfície deverão ser removidos mecanicamente do substrato.

Nota: Quaisquer aplicações fora das recomendações técnicas, consultar departamento técnico CJI Revestimentos Especiais para avaliação da melhor solução.

## 10. PREPARO DO SUBSTRATO

**CJI EP PRIMER W / OIL PAINT** deve ser aplicado sobre substrato íntegro, limpo e seco, com textura superficial uniforme. Deve ser realizada uma lavagem com o **CJI CLEANER AL** de forma a remover o excesso do material contaminante. Após a secagem, nata de cimento superficial deve ser removida por intermédio de polimento diamantado com insertos grãos 24, 36, 60 ou conforme a dureza do substrato, seguido por aspiração a vácuo. As juntas existentes devem ser respeitadas, e após o término da pintura preferencialmente tratadas.

## 11. MISTURA

Recomenda-se usar uma haste helicoidal acoplada a uma furadeira de baixa rotação (400 a 500 rpm) para a perfeita homogeneização do produto. Transferir a totalidade do conteúdo do componente A (base) para um recipiente, adicionar o componente B (endurecedor) e acionar o misturador até a completa homogeneização, alcançada em torno de 2 minutos de mistura. Não misturar mais do que um conjunto por vez, caso isso ocorra, poderá ocorrer a secagem do produto dentro do recipiente de mistura.

## 12. APLICAÇÃO

**CJI EP PRIMER W / OIL PAINT** deve ser utilizado para selar o substrato como ponte de aderência para os demais sistemas de pintura. Após a mistura deverá ser transferido na sua totalidade sobre o substrato e espalhado imediatamente com rolo de lã próprio para resina epóxi, de maneira uniforme. Para 2ª demão, repetir o processo anterior.

Devido ao Grau de criticidade dos substratos encontrados, e os diferentes tipos contaminações, recomendamos a aplicação de uma amostragem para verificar o desempenho do sistema, mediante teste de aderência com ensaio de arrancamento.

Nota: Consultar nosso departamento técnico para avaliação da utilização do primer de acordo com a necessidade específica.

### 13. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Politriz de piso com insertos diamantados;
- Aspirador de pó industrial;
- Lavadora de piso tipo enceradeira, com disco de limpeza de baixa ou média abrasividade;
- Misturador específico para resinas dotado de hélice helicoidal;
- Medidor de umidade e temperatura superficial de concreto;
- Medidor de umidade e temperatura do ambiente;
- Rolo de lã sintética ref. 1365 (23cm);
- Espátulas metálicas;
- Fita crepe;
- Etanol.

#### 13.1 Exemplos de equipamentos



Politriz de Piso



Aspirador de Pó



Misturador com  
Hélice Helicoidal



Despenadeira  
Metálica Lisa



Rolo de lã sintética  
ref. 1365.

Nota: As imagens acima são de caráter ilustrativo e didático, com o intuito de facilitar a identificação do tipo de equipamento a ser utilizado, não estamos vinculados a nenhum fornecedor de ferramentas.

### 14. PRECAUÇÕES

As medidas de segurança, saúde, indicações quanto ao fogo, transporte, armazenamento e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS** do produto.

## 15. NOTA IMPORTANTE E RECOMENDAÇÕES

**NOTA:** As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé. Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados. Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **CJI REVESTIMENTOS** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em **0800 775.0025** ou **sac@cjjaguariuna.com.br**.